

## ADERPRIM *microcolor*

IMPRESSION UNIVERSELLE MICROPOREUSE  
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ANTIROUILLE

Fiche N° 1204 – SSC09  
DECEMBRE 2009



**CLASSIFICATION :** AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a

### DÉFINITION :

Impression universelle microporeuse, et primaire d'accrochage à haut extrait sec, à base de résines alkydes uréthannes spéciales et de pigments inhibiteurs de corrosion.

### DESTINATION :

Primaire antirouille pour métaux ferreux et sous couche pour bois.  
Convient également comme primaire sur métaux non ferreux préparés et autres supports usuels du bâtiment. (Plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonnée etc.)

### PROPRIÉTÉS :

Grande polyvalence d'emploi. Protection antirouille. Microporosité.  
Bonne adhérence sur acier, acier galvanisé déroché, acier électro zingué, zinc et aluminium dérochés, aluminium anodisé, cuivre, pvc dur (sans plastifiant), faïence murale intérieure...

**Teintable dans la teinte de la finition, il permet d'améliorer de façon importante l'opacité du système de finition (teintes vives).**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

<b>Liant :</b>	Résines alkydes uréthannes spéciales	
<b>Aspect :</b>	Mat velouté	
<b>Couleur :</b>	Blanc, 4 bases	
<b>Extrait sec :</b>	75% pondéral, 53% volumique (blanc)	
<b>Densité :</b>	1,48 (blanc)	
<b>Rendement :</b>	14m <sup>2</sup> /L	
<b>Séchage :</b>	Sec :	1 heure*
	Ponçable :	4 heures*
	Recouvrable :	6 heures*

\* Selon les conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie.

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

<b>Application :</b>	En une couche sur fonds préparés.
<b>Conditions d'application :</b>	Extérieur : Température supérieure. à 5°C. Hygrométrie inf. à 80 % Intérieur : Température supérieure. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
<b>Dilution :</b>	0 à 5% de white spirit
<b>Matériel :</b>	Brosse ou rouleau poils ras 8mm ou demi-longs. Pistolet airless : buse 11 à 13 : jusqu'à 5 % de White Spirit
<b>Nettoyage du matériel :</b>	White spirit

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et au **DTU n° 59.1** notamment. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

<b>Métaux ferreux peu oxydés</b> <b>Acier électro zingué</b>	Dégraissage, élimination de la rouille par sablage, brossage, ponçage 1 couche de <b>BLOC ROUILLE</b> sur parties rouillées	<b>1 couche ADERPRIM +  finition</b>
<b>Métaux ferreux déjà peints</b>	Vérifier la bonne adhérence du revêtement. Brossage, nettoyage des parties corrodées 1 couche de <b>BLOC ROUILLE</b> sur parties rouillées	
<b>Zinc, galvanisé</b>	Dérochage avec tampon « Scotchbrite » et solution <b>NT 330</b> . Rinçage soigné et application d' <b>ADERPRIM</b> dans un délai de 48 heures maxi.	
<b>Aluminium</b>	Dérochage avec tampon « Scotchbrite » et solution Déoxidine 670. Rinçage soigné et application dans un délai de 48 heures maxi.	
<b>PVC</b> <b>Plastiques usuels</b>	Ponçage léger, dégraissage au <b>DAF 310</b>	
<b>Bois et dérivés</b>	Brossage, ponçage, époussetage	

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
- Conditionnement :** 12 L, 3L, 0L750
- Stockage :** 12 mois en bidon d'origine fermé.
- Hygiène et sécurité :** Inflammable  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site **www.unikalo.com**
- Classement Européen :** Catégorie A / Sous-catégorie i (Selon directive 2004/42/CE)
- Valeur limite UE de C.O.V. :** Pour sous-catégorie i : 500g/l (2010)
- C.O.V. max. de ce produit :** 406g/l

Date d'édition : 03/01/14	Date de modification : 23/12/2009	<b>SSC09</b>
Annule et remplace les versions précédentes.		
Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente

**SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST**  
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome  
33700 MERIGNAC  
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73  
[www.unikalo.com](http://www.unikalo.com)