

POSICLIC 55 5G


Dalles et Lames PVC clipsables



Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		33-42
Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 17,12 x 121,27 cm
			Dalle : 90,78 x 45,06 cm
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,0 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	9000 g/m ²
Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Valeur Moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)	EN ISO 1716:2010	MJ/Kg	9,6
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔL _w)	EN ISO 717-2	dB	6 dB sans sous-couche 21 dB avec sous-couche SECURA LVT CLIC SMART
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918:2009	cycle	25 000 cycles (sans dommages)
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	kV	- 0,7 kV, Antistatique
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R9 - DS
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane PUR+
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Compatible plancher chauffant (max 27°)
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC (28 j)	ISO 16000-6	µg/m ³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m ³	Non détecté
REACH (règlement européen)			Conforme à la Norme en vigueur REACH 1907/2006/CE
Description			
Description du produit			Revêtement de sol 100% PVC vierge hétérogène en lame et en dalle. Le sol est doté d'un système de clipsage : • UNICLIC® • Vålinge 5G Traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation			Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie			5 ans en usage commercial (selon conditions)
Conditionnement			Dalles 90,78 x 45,06 cm - Carton de 4 dalles = 1,64 m ² Lames 17,12 x 121,27 cm - Carton de 8 lames = 1,66 m ²
Mise en œuvre			Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3 ≥ 100 m ² ou ≥ 10 ml : Joint de fractionnement obligatoire
Conseils d'entretien			Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc



DOP-12_PVC_2017_0015
EN 14041 : 2004



Norme NF EN ISO 10582



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)