

## DESCRIPTION

Epaisseur totale	EN ISO24346 (EN 428)	mm	1.5
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	300
Largeur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	118
Longueur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	m	8.5
Nombre de m <sup>2</sup> par boîte		m <sup>2</sup>	10
Poids de la boîte		kg	3.5
Code article			59490001

## CLASSIFICATION

Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Dfl-s1
-----------------	------------	--------	--------

## PERFORMANCE

Résistance thermique	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0.04
Résistance à la pression	EN ISO 3386 / EN826	kPa	400
Résistance à la pression	EN ISO 3386 / EN826	t/m <sup>2</sup>	40
Conformabilité ponctuelle	CEN/TS 16354	mm	~ 0.9



Cette sous-couche est recommandée par Gerflor pour les produits suivants :

- CREATION 55 CLIC
- CREATION 30 CLIC
- VIRTUO 55 CLIC
- VIRTUO 30 CLIC